

Rigips® PROMIX FINISH PLUS

Готова шпакловка

Предимства



Идеално гладки бели повърхности



Лесно полагане и шлайфане



Възможност за ръчно или машинно полагане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® PROMIX FINISH PLUS е готова паста за шпакловка на повърхности в закрити помещения, подходяща основа за боя или лепене на тапети. Съхнещ продукт. Подходящ за полагане върху множество повърхности (гипскартон, гипсови и варо-циментови мазилки, бетон и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е готов за полагане след разбъркване. Може да се полага ръчно или машинно (с *airless* машина) с дебелина до 2 mm. При машинно полагане е възможно да се наложи 2-3% разреждане на продукта с вода (добавяне на 0.4-0.6 литра вода на 20 kg кофа).



Rigips® PROMIX FINISH PLUS

Готова шпакловка

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

ВНИМАНИЕ! При разреждане добавяйте водата постепенно за да избегнете прекомерно разреждане. Прекомерното разреждане води до риск от пукнатини и забавяне на съхненето. Rigips® PROMIX FINISH PLUS може да се използва за повърхностна шпакловка върху всички видове фугопълнители. Преди шлайфане продуктът трябва да е напълно сух. Времето на съхнене зависи от климатичните условия на обекта. За ръчно шлайфане се препоръчва шкурка с едрина 220, а за машинно – 120. Не смесвайте Rigips® PROMIX FINISH PLUS с други продукти. Използвайте само добре почистени инструменти.

КАЧЕСТВО НА ПОВЪРХНОСТИТЕ

Ниво Q3 – Q4

Q3: Положете тънък заглаждащ слой от продукта по цялата повърхност. Ако се налага шлайфайте основата преди полагане на продукта.

Q4: Положете 2-ри слой с дебелина 2 mm по цялата повърхност. При необходимост шлайфайте цялата повърхност.

СЪХРАНЕНИЕ

Срок за съхранение: 24 месеца от дата на производство (маркирана на опаковката).

Да се съхранява в закрити помещения с температура между 5°C и 30°C.

ОПАКОВКА

Кофи 20 kg и 5 kg

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	БДС EN 15824:2017
Класификация по БДС EN 15824:2017	Готова паста на база органични свързващи вещества
Приложение	Шпакловка на стени, тавани, греди, колони
Температурен диапазон за работа	+5°C ... +30°C
Време за съхнене (за шлайфане)	Около 3 часа / 1 mm дебелина
Якост на прилепване (към бетон)	≥ 0,3 N/mm ²
Топлопроводимост	NPD
Клас горимост	A2-s1, d0
Опасни съставки	Продуктът съдържа калциев хидроксид (вижте листа за безопасност)

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.