

Rimano® UNI 10

Гипсова мазилка за машинно полагане

Предимства

Машинно полагане за висока продуктивност

Отлично сцепление с основата, дори при ръчно полагане

Високо качество

Лесно полагане

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rimano Uni 10 е машинна мазилка на гипсова основа за изравняване на вътрешни стени и тавани.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За машинно или ръчно измазване на вътрешни стени и тавани от тухла, бетон, газобетон и др. Дебелина на полагане 8 – 35 мм.



Rimano® UNI

Гипсова машинна мазилка

ОСНОВА

Основата трябва да е чиста, без прах, без мазни петна, незамръзнала, суха и защитена от прекомерна влага. Силно абсорбиращите основи (напр. тухли, газобетон) трябва да бъдат обилно намокрени или грундирани с Rigips® Prime, за да се намали и изравни абсорбцията, преди нанасяне на мазилката Rimano® UNI 10. Основите с ниска адхезия трябва да бъдат грундирани с Rigips® Kontakt за добра адхезия на мазилката към основата. Не нанасяйте продукта върху дърво или пластмаса, нито върху боядисани повърхности. В случай на боядисани повърхности се препоръчва пълното отстраняване на боята и грундиране на основата с Rigips® Kontakt за добра адхезия.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Температурата на въздуха, материала и основата трябва да бъде между +5°C и 35°C. При много високи или много ниски температури, както и при силно течение в помещенията, трябва да бъдат взети мерки за нормализиране на температурите и намаляване на течението, като в същото време се осигури вентилация на помещенията за нормалното изсъхване на продукта.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАЧАЛНИ ПРОФИЛИ (МАЙКИ)

Когато използвате начални профили (майки) за контрол на дебелината и равна повърхност се препоръчват метални или алуминиеви профили. Майките се фиксират към основата с Rimano® UNI 10 по цялата дължина на профила, за да се избегне огъването му при полагането и обработката на мазилката.

ПОДГОТОВКА

Ръчно полагане: Изсипете 20 кг сух продукт в 10 л. чиста вода 10 литра вода (никога обратното!) и изчакайте около 3 минути, за да се навлажни всичкият материал. Разбъркайте с бъркалка до получаване на хомогенна смес без бучки. Машинно нанасяне: Дебитът на водата в машината се регулира така, че консистенцията на материала да позволява лесна изравняване с мастер, без стичане на материал по стените. Ако дебитът на водата е недостатъчен поради ниско налягане следва да се използва допълнителна помпа и резервоар. Неспазването на препоръките в техническата карта може да доведе до дефекти в крайното покритие, техническия лист с данни на продукта може да доведе до дефекти в крайното покритие, лоша адхезия, трудна обработка на материала.

Rimano® UNI

Гипсова машинна мазилка

ПОЛАГАНЕ

Мазилката се нанася машинно или ръчно, непрекъсната по цялата обработваема повърхност. Повърхността на мазилката се изравнява последователно, до постигане на желаната гладкост. Времето за работа се влияе от водопоглъщането на основата и околната температура. Rimano® UNI 10 се нанася по стандартната технология за гипсови машинни мазилки.

ИНСТРУМЕНТИ

Да се използват чисти инструменти (мастар, мистрия, маламашка и др.). Внимание! Остатъците от втвърден гипс по инструментите или машината, както и други замърсявания, съкращават времето за работа на продукта. Инструментите трябва да се почистват с чиста вода веднага след употреба.

СЪХРАНЕНИЕ

Продуктът се съхранява в оригиналната запечатана опаковка. В случай на частична употреба, торбата следва да бъде затворена възможно най-плътено, за да се предпази продуктът от влага, за последваща употреба. Срокът на годност на продукта е 15 месеца от датата на производство, отпечатана на опаковката.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Препоръчва се работа с подходящи предпазни средства: защитно облекло, предпазни очила, ръкавици и противопрахова маска. Избягвайте контакт с очите (при попадане на материал в очите изплакнете обилно с вода и ако е необходимо потърсете потърсете медицинска помощ), продължителен контакт с кожата, поглъщане/вдишване. Препоръчва се внимателно отваряне на торбата и внимателно разбъркване, за да се избегне разпрашаване. Отпадъците от опаковката и остатъчен материал следва да бъдат третирани съгласно действащите законови разпоредби. Опаковката е 100% рециклируема. Прочетете и следвайте препоръките в Информационния лист за безопасност на продукта.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1:2009
Класификация	B1/50/2
Съставки	Гипс, минерални съставки, добавки
Клас горимост	A1
Зърнометрия	99% под 1000µm
Якост на прилепване (към бетон)	≥ 0,1* N/mm ²
Якост на огъване	> 1* N/mm ²
Якост на натиск	> 2* N/mm ²
Време за работа	100-120 мин
Съотношение сухо вещество: вода	На 20 кг сухо вещество: приблизително 10 л вода (за ръчно нанасяне) Воден дебит машинно полагане 480 - 500 l/h
Опаковка	25 kg (вакуумирана)
Разходна норма	10 kg/m ² /10 mm
Палет	45 торби

*Граничните стойности са посочени от хармонизирания стандарт (SR EN 13279-1:2009).
Система за оценка и контрол на експлоатационните показатели: Система IV.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.