

Rigips® PROMIX MEGA PLUS

Готов фугопълнител и
шпакловка

Предимства



Предотвратява появата на пукнатини



Висококачествено покритие, супер бели повърхности



Висока производителност – ръчно и машинно приложение (с airless машина)

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® PROMIX MEGA PLUS е фина, готова паста за фугиране и шпакловка на повърхности в закрити помещения, до ниво на завършване Q4. За фугиране продуктът се използва заедно с армиращата лента. Съхнещ продукт. Подходящ за полагане върху множество повърхности (гипскартон, гипсови и вароциментови мазилки, бетон и др.).

ПРИЛОЖЕНИЕ

Продуктът е готов за полагане след разбъркване. При фугиране на гипскартонени плоскости се нанася тънък слой паста и след това се поставя армировъчната лента. Може да се нанесе втори и трети слой. Оставете всеки слой да изсъхне напълно, преди да нанесете следващия слой. Rigips® PROMIX MEGA PLUS може да се използва и като финашно покритие върху всякакъв вид фугопълнител. Оставете да изсъхне напълно преди окончателното шлайфане. За шлайфане се препоръчва шкурка с гранулометрия най-малко 180. Дебелината на нанасяне е 2 mm на слой. Времето за съхнене зависи от условията на околната среда. Не смесвайте продукта с други материали.



Rigips® PROMIX MEGA PLUS

Готов фугопълнител и
шпакловка

КЛАСИФИКАЦИЯТА ЗА КАЧЕСТВОТО НА ПОВЪРХНОСТИТЕ Q1-Q4

Q1: запълнете фугите и отстранете излишния материал от повърхността. Поставете армировъчната лента във фугата и я покрийте с допълнителен материал;

Q2: ако е необходимо, отстранете излишния материал от фугите. След като материалът изсъхне, запълнете съществуващата фуга с допълнителен материал. Ако е необходимо, шлайфайте материала след изсъхване;

Q3: покрийте цялата повърхност с тънък слой материал, за да запечатате порите (фино изглаждане на цялата повърхност). При необходимост повърхностите се шлайфат;

Q4: покрийте цялата повърхност с материал с дебелина между 0,5 до 2 mm, за да сведете до минимум възможността за появата на следи върху повърхността или близо до фугите. Ако е необходимо, повърхността може да се шлайфа след пълно изсъхване.

СЪХРАНЕНИЕ

Срок за съхранение: 24 месеца от дата на производство (маркирана на опаковката).
Да се съхранява в закрити помещения с температура между 5°C и 30°C

ОПАКОВКА

Кофи 20 kg и 5 kg

ПАЛЕТИЗИРАНЕ

24 кофи x 20 kg = 480 kg
60 кофи x 5 kg = 300 kg

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	БДС EN 13963:2014
Класификация по БДС EN 13963:2014	Фугираща смес за гипскартон тип 3А с двойна употреба (фугиране и шпакловане), с ръчно или механизирано полагане
Разходна норма	Фугиране : 0,3 kg/m ² (Q1-Q2) Финишна шпакловка: около 1,1 кг/м ² /1 мм
Температурен диапазон за работа	+5°C ... +30°C
Време за съхнене (за шлайфане)	Около 3 часа / 1 мм дебелина
Якост на прилепване (към бетон)	≥ 0,25 N/mm ²
Якост на огъване	≥ 100 N
Клас горимост	A2-s1, d0
Опасни съставки	вижте листа за безопасност

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.