

Rigips® SUPER TOP

Гипсова шпакловка за машинно и
ръчно полагане

Предимства



Безупречно гладка основа
за боядисване с бял цвят и
равномерна попиваемост



Лесна обработка - висока
производителност.



Дълго време за работа: 110
минути

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Много фина бяла гипсова шпакловка за цялостна шпакловка на гипскартон при изискване за качество на повърхностите клас Q4. Подходяща за машинно (airless машина) или ръчно полагане с дебелина до 1 mm.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За шпакловка на гипскартон и други равни повърхности, например гипсови и циментови мазилки.

- Подходяща за крайна шпакловка на Riman® UNI
- Може да се прилага върху всички видове гипскартон (напр. RB, RBI, RF, RFI).
- Може да се използва и за ремонтни цели и поправка на наранени вътрешни мазилки.



Rigips® SUPER TOP

Гипсова шпакловка за машинно и
ръчно полагане

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Дебелина на полагане до 1 mm.

- Среден разход: около 0,9 kg/m²/mm
- Време за работа: около 110 минути в зависимост от попиваемостта на основата и околната температура. При работа в горещо време положеният материал следва допълнително да се намокри по време на обработката.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!

Помещенията следва да са проветряеми, но защитени от силни течения. Температурата на материала, основата и въздуха в помещенията следва да е между +5°C и +35°C.

Изсипете 20 kg Rigips® SUPER TOP (1 торба) в съд с около 16 литра вода (никога обратното). След като материала напълно попие водата (около 3 минути) разбъркайте ръчно или с бъркалка до получаването на хомогенна пастообразна смес. Не разбърквайте втори път, тъй като това би могло да съкрати времето за свързване. Избягвайте добавянето на сух материал към вече готовата смес. При необходимост готовата смес може да бъде разрежена с добавянето на вода. Сместа лесно се разнася с мистрия. Материалът може да се полага многослойно, мокро върху мокро (всеки следващ слой се полага преди изсъхването на предходния). При необходимост от шлайфане изчакайте до пълно изсъхване на материала, по възможност на следващия ден.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани торби. При използване на част от материала торбата с останалия материал може да бъде затворена и съхранена на сухо за последваща употреба.

ОПАКОВКА

Полиетиленова торба 20 kg.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на съхранение е отбелязан на торбите.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1
Класификация	B4/50/2
Съставки	Гипс, минерални съставки, добавки
Клас горимост	A1
Зърнометрия	99% под 1000µm
Якост на прилепване (към бетон)	≥ 0,1* N/mm ²
Якост на огъване	> 1* N/mm ²
Якост на натиск	> 2* N/mm ²
Време за работа	Приблизително 110 мин
Съотношение шпакловка/вода	20kg Rigips® SUPER TOP/16 литра вода
Разходна норма	0.9 kg/m ² /mm
Палет	54 торби/ 1107 kg

*Граничните стойности са посочени от хармонизирания стандарт (SR EN 13279-1:2009).
Декларация за производителност в система IV.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.