

IGNIVER®

Пожароустойчива мазилка на основата на гипс, вермикулит и специални добавки

Предимства



Лесно се смесва и полага



Позволява последващо боядисване



Гъвкавост при изпълнение. Адаптира се еднакво **добре** към правоъгълни и заоблени форми

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Igniver® е мазилка на основата на гипс, вермикулит и специални добавки, предназначена да осигурява защита на метални структури от огън в продължение на 15 до 180 минути, както и за защита на конструктивни елементи от армирана циментова замазка и профилирана ламарина.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Защита на метални структури, които не са изложени на външни атмосферни въздействия, като например:

- Греди
- Колони
- Подпори
- Покривни панели

Пожарозащита на конструктивни елементи от армирана циментова замазка и профилирана ламарина.



IGNIVER®

Пожароустойчива мазилка на основата на гипс, вермикулит и специални добавки

ПОЛАГАНЕ

- Мазилката се полага мокра, с помощта на машина
- Повърхността, която ще бъде измазана, трябва да се почисти от прах, масла и ръжда.
- Повърхността на мазилката може да бъде гладка или грапава и позволява последващо боядисване.
- Не е необходимо използването на метална армираща мрежа
- Препоръчва се за използване в закрити помещения. На открито издържа ограничено време.
- Препоръчителна температура на полагане от 5° до 40°

НОРМАТИВНА УРЕДБА

БДС ENV 13381-4:2003. Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 4: Защита, прилагана към елементи от стомана.

БДС ENV 13381-5:2003. Методи за изпитване за определяне на приноса към устойчивостта на огън на строителни елементи. Част 5: Защита, прилагана към елементи от бетон и профилиран стоманен лист.

СЪХРАНЕНИЕ

Торбите трябва да се съхраняват върху равна повърхност, задължително на закрито, като трябва да бъдат покрити и защитени от слънчева светлина и влага. Максимално време за съхранение – 6 месеца считано от датата на производство, отбелязана върху торбата.

ПОЖАРОУСТОЙЧИВОСТ

Виж таблицата за фактор на масивност за определяне на дебелината на полагания слой във всеки конкретен случай.

РАБОТА С МАТЕРИЛА

Препоръчва се да се използват ръкавици и маска.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Реакция на огън	A1
Топлопроводимост	0.22 W/mK
Якост на огъване	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Якост на натиск	$\geq 2 \text{ N/mm}^2$
Среден разход	7 kg/cm на m2
Якост на прилепване	0,20 N/mm2
PH	12

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.