

Rimano® TEN

Прахов продукт за изравняваща
мазилка за ръчно полагане

Предимства



Лесна обработка и гладка
повърхност



Нисък разход на материал



Топлоизолационни качества
намалява
топлопреминаването

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Лека гипсова мазилка със сив цвят и топлоизолационни качества. Съвместима с всички видове основи, като например бетон, газобетон, зидария. Подходяща за поправки на стари мазилки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За изравняване на стени и тавани. Ръчно полагане с дебелина от 5 до 40 mm.

- Подходящ за последващо боядисване, лепене на тапети и др. декоративни покрития.
- 1 слой Rimano® TEN с дебелина до 40 mm заменя два слоя варо-циментова мазилка.
- Отличен краен резултат при завършваща шпакловка с Rigips® SUPER TOP.



Rimano® TEN

Прахов продукт за изравняваща
мазилка за ръчно полагане

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Разход: 7,5 kg/m²/10 mm.

Време за работа: около 90 минути в зависимост от попиваемостта на основата и околната температура. При работа в горещо време положеният материал следва допълнително да се намокри по време на обработката.

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!

Температурата на повърхностите, материала и въздуха в помещенията следва да бъде от +5°C до +35°C.

Намокнете обилно или грундирайте основата. Полагането върху гладък бетон следва да става само след предварително грундиране с подходящ грунд (например Rigips Kontakt).

Разбъркайте 1 торба от материала (25 kg) в съд с вода (около 18 литра). Винаги изсипвайте материала в съда с водата, никога обратното. След попиването на водата в материала (около 3 минути) разбъркайте на ръка или с бъркалка до получаването на хомогенна пастообразна смес без бучки. Не се изисква повторно разбъркване, такова би довело до съкращаване на времето на свързване. След разбъркването не трябва се добавя повече материал към готовата смес, но при необходимост е възможно добавянето на вода за разреждането и.

Ако се използват метални шини за контрол на дебелината, те следва да са цели по височината на стената за осигуряване на равни повърхности. Нанесете материала с мистрия и разнесете до желаната дебелина, след което загладете материала. При необходимост от по-дебел слой (30-40 mm) се препоръчва многослойно полагане.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани торби. При използване на част от материала торбата с останалия материал може да бъде затворена и съхранена на сухо за последваща употреба.

ОПАКОВКА

Полиетиленова торба 25 kg.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на съхранение е отбелязан на торбите.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1
Класификация	C4/20/-
Съставки	Гипс, минерални съставки, добавки
Клас горимост	A1
Зърнометрия	99% под 1000µm
Топлопроводимост	0.23 W/m K
Време за работа	Приблизително 90 мин
Съотношение мазилка/вода	25 kg Rimano® TEN/ 18 литра вода
Разходна норма	7.5 kg/m ² /10 mm
Палет	40 торби/ 1026 kg

Параметрите на продукта, са валидни при температури от 23±2°C и относителна влажност на въздуха от 50±5%.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.