

Rigips® PRIME

Концентриран универсален
грунд

Предимства



Отлична адхезия



Ръчно и машинно
полагане



Предназначен за
вътрешно приложение

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Rigips® PRIME е концентриран грунд, предназначен за ръчно или машинно полагане върху абсорбиращи основи.

СЪСТАВ

Акрилни полимери във водна дисперсия и специфични добавки.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Грунд, предназначен за използване върху вътрешни повърхности, с цел да намали абсорбиращата им способност. Създава мост между основата и нанесения материал. Консолидира слаби и ронливи основи, фиксира петна от прах, намалява консумацията на довършителни материали. Прилага се за поддържане на повърхности с висока абсорбция: гипскартонени плоскости, газобетон, зидария, тухла, порест или микропорест бетон, изравнителни мазилки и др.



Rigips® PRIME

Концентриран универсален
грунд

ОПАКОВКА

Цвят: бледо син
Packaging: туби 4 L и 10 L
Палет: 90 туби/палет x 4 kg = 360 kg

РАЗХОДНА НОРМА

Между 40-100 g/m²/слой (в зависимост от степента на абсорбиране на основата)

СРОК НА ГОДНОСТ

Използва се до 24 месеца от датата на производство, отбелязана на опаковката. Да се съхранява в оригиналната опаковка, на защитени от замръзване места.

ПРИЛОЖЕНИЕ (продължение)

Основата трябва да е суха, обезпашена, без ефлоресценции, без следи от мазнини, не деформируема и устойчива. Ако има пукнатини, те трябва да бъдат поправени преди нанасянето на грунда с помощта на хоросан или ремонтни разтвори. Следи от други материали с ниска устойчивост, случайно попаднали върху основата, трябва да се премахнат и цялата повърхност да се почисти с прахосмукачка. Грундът се нанася неразреден или разреден с вода от 1:1 до 1:3, в зависимост от порьозността на основата и предназначението. Изсипете необходимото количество грунд в съд с подходящ размер, след това добавете вода в пропорцията, посочена в таблицата по-долу и разбъркайте внимателно до пълно хомогенизиране. Полученият разтвор се нанася върху основата възможно най-равномерно. Обичайното време за съхнене е 2-4 часа на слой.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Проверете информационния лист за безопасност, преди да използвате продукта. Продукт, предназначен за професионална употреба. Дръжте далеч от деца. Избягвайте контакт с очите и кожата. Не поглъщай. При контакт с очите, незабавно измийте обилно с чиста вода и се консултирайте с офталмолог.

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

ПОКАЗАТЕЛИ	МЕРНА ЕДИНИЦА	СТОЙНОСТ	СТАНДАРТ
Цвят	-	Светло син	-
Не летливи съставки	%	7±1	SR EN ISO 3251:2019
Плътност	g/cm ³	1,005±0,005	SR EN ISO 2811-1:2016
pH	-	7,0-8,5	SR EN ISO 787-9:2019
Време за съхнене	час	2-4	SR EN ISO 9117-61:2012

Приложение според основата	Препоръчително разреждане
Тухлени стени, газобетон, стени или клиновидни тухлени стени, преди нанасяне на основни мазилки	1 част грунд; 3 части вода
Циментови/вароциментови мазилки, фини мазилки преди полагане на изглаждащи/изравняващи мазилки	1 част грунд; 2 части вода
Финишни мазилки, преди нанасяне на боя	1 част грунд; 3 части вода
Рушащи се, слаби и стари основи	неразреден

ПРЕПОРЪКИ

Продуктът се нанася върху суха основа, при температура на въздуха и основата от 5°C до 35°C. Не се нанася върху замръзнали, прекалено горещи повърхности или върху повърхности, изложени на пряко действие на дъжд, а вече грундираните повърхности трябва да бъдат защитени от замръзване, пряко въздействие на слънчева светлина, дъжд или други екстремни атмосферни условия, докато изсъхнат напълно.

Rigips® PRIME не трябва да се смесва с други материали. Измийте използваните инструменти с чиста вода веднага след употреба. Сухите следи от грунд се отстраняват с алкални почистващи препарати.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.