Rigips SATEN

Фина гипсова шпакловка

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Фина гипсова шпакловка за последен слой за ръчно полагане върху всякакви повърхности във вътрешни помещения.

ПРИЛОЖЕНИЕ

- Шпакловане на равни повърхности във вътрешни помещения
- Пред бояджийска подготовка

Предимства

- Екологичен продукт
- Гладки повърхности със сатенено бял цвят.
- Намалява разхода на боя

Rigips SATEN

Фина гипсова шпакловка

УКАЗАНИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Внимание!
Помещенията следва да са проветряеми, но защитени от силни течения. Температурата на материала, основата и въздуха в помещенията следва да е между +5°C и +35°C.

- Изсипете приблизително 10 kg Rigips SATEN в съд с около 7 литра вода (никога обратното). След като материала напълно попие водата (около 3 минути) разбъркайте ръчно или с бъркалка до получаването на хомогенна пастообразна смес.
- Избягвайте добавянето на сух материал или вода към вече готовата смес, за да не се слепи шпакловката.
- Бъркалката трябва да работи на максимум 200 оборота в минута и времето за смесване трябва да бъде не повече от 3 минути.
- Сместа лесно се разнася с мистрия.
- Като се има предвид фиността на сатинираната мазилка, с нея трябва да се работи внимателно по време на процеса на шлайфане.

ТРАНСПОРТ И СЪХРАНЕНИЕ

Материалът следва да се транспортира и съхранява на сухо в оригиналните запечатани торби. При използване на част от материала торбата с останалия материал може да бъде затворена и съхранена на сухо за последваща употреба.

ОПАКОВКА

Торба 25 kg.

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ

Срокът на съхранение е отбелязан на торбите.

Rigips SATEN

Фина гипсова шпакловка

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ

Стандарт	CE EN 13279-1
Класификация	C6
Съставки	Гипс, минерални съставки, добавки
Клас горимост	A1
Якост на огъване	> 1* N/mm2
Якост на натиск	> 2* N/mm2
Време за работа	Приблизително 100 мин
Съотношение материал/вода	10 kg материал към 7 литра вода
Разходна норма	0,2 kg/m2

*Граничните стойности са посочени от хармонизирания стандарт (EN 13279-1:2009).
Декларация за производителност в система IV.

Rigips® е регистрирана търговска марка на Saint-Gobain Group. Информацията в този документ отразява данните, които притежаваме в момента, въз основа на текущите ни знания и опит, като си запазваме правото да правим допълнителни актуализации без предизвестие в резултат на технически или производствени промени. Уверете се, че винаги разполагате с най-новата версия на този документ, като посетите нашия уебсайт на следния адрес: www.rigips.bg

Този документ съдържа само общи препоръки и не се отнася за специални обстоятелства. Преди да започнете работа, уверете се, че разбирате спецификациите на проекта, че сте тествали продукта за тази цел и че избраният продукт отговаря на неговите изисквания. Информацията, представена в този документ, не представлява гаранция по отношение на определени свойства на продукта или съвместимост за конкретна употреба, Saint-Gobain Group не носи отговорност за качеството на изпълнение на строителните работи.

Saint-Gobain България ЕООД
България, 2230 Костинброд,
ул. Император Константин Велики 13
тел: +359 2 400 37 00 • www.rigips.bg.